

| | |
|---|--|
| ステンレス鋼板の表面仕上げ (JIS G 4304 : 2012, JIS G 4305 : 2012) | 冷間仕上ステンレス棒鋼 (SUS-CB) (JIS G 4318 : 1998) |
| | |
| ステンレス棒鋼 (SUS-B) (JIS G 4303 : 2012) | |
| | |
| 熱間圧延ステンレス鋼板 (SUS-HP) (JIS G 4304 : 2012) | 冷間圧延ステンレス鋼板 (SUS-CP) (JIS G 4305 : 2012) |
| | 標準厚さ (mm) 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0 15.0 20.0 標準幅×長さ (mm) 1000×2000 1219×2438 1219×3048 1500×3000 1524×3048 備考：板であることを記号で表す必要がある場合には、種類の記号の 末尾に、-CPを付記する。 例 SUS304-CP |
| 熱間圧延ステンレス鋼帯 (SUS-HS) (JIS G 4304 : 2012) | 冷間圧延ステンレス鋼帯 (SUS-CS) (JIS G 4305 : 2012) |
| | |